



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

## Технический паспорт 07/2013 IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection

### High-Solid 2-Komponenten Parkettöl

Масло-восковая комбинация из натуральных масел и восков, образующая поперечные связи и оксидативно сохнущая благодаря добавлению отвердителя IRSA Härter 2K HP-Oil Plus High-Protection в тонах: бесцветная, светло песочная, черная, темно серая, светло серая, белая, темно коричневая. При запросах: красно-коричневая, орех, натурально бесцветная.

-Длительная защита из-за возможности частого промасливания поверхности с IRSA Pflegeöl и благодаря этому долгое сохранение. -Екстремально быстрое высыхание и экономичность -Експлуатация пола через 24 часа после промасливания

**Область применения:** Масло-восковая комбинация из масел и восков, подходящая для пропитки и улучшения поверхностей из: -шлифованных деревянных- и паркетных полов, включая дощатые полы, деревянную плитку, а также полы с многослойными паркетными элементами -применима для полов с подогревом

**Свойства:** Поставляется бесцветной и цветной. Поставляемые цвета: светло песочная, черная, темно серая, светло серая, белая, темно коричневая. При запросах: красно-коричневая, орех, натурально бесцветная. IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection сохнет оксидативно и образует поперечные связи благодаря добавлению отвердителя IRSA Härter 2K HP-Oil Plus High-Protection. Благодаря добавлению отвердителя достигается очень быстрая просушка – поверхностные поры остаются открытыми, активно дышащими и стойкими к домашним химическим средствам. Это быстрое высыхание позволяет в кратчайшее время проводить ремонт даже при екстремально нагруженных зонах ( столовые, гостиные, служебные помещения, бюро и т.д. ) без ограничения механической и химической прочности ( после 24 часов просушки ). Благодаря улучшению плотности поперечных связей образуется поверхность способная противостоять воздействию воды и грязи. IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection легка в применении как роликом так и шпателем. Оттеняются цвет и структура дерева, но не проявляется нежелательная желтая окраска.

**Переработка:** Поверхность для промасливания должна быть после последней шлифовки ( IRSA шлифовальная решетка зернистостью 100-120 ) чистой, сухой и свободной от шлифовальной пыли и каких-либо субстанций.

**Нанесение шпателем:** Емкости перед переработкой довести до комнатной температуры, IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection хорошо перемешать. IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection смешать с IRSA Härter 2K HP-Oil Plus High-Protection ( соотношении: 10:1 ) и нанести на поверхность IRSA рапид– шпателем равномерный слой.

**Предельный срок хранения:** 2 часа! После 1 0 - 3 0 мин. просушки остатки прополировать бежевым падом до полного исчезновения. Непосредственно после полирования первого нанесения, производится второе нанесение смеси выше описанным способом. Затем, не позже чем через 30 мин. отполировать всю поверхность бежевым падом. Остатки материала не должны оставаться на поверхности. Через 20 мин. поверхность полируется еще раз белым падом. Промасленную поверхность, после окончательного нанесения IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection, нельзя 24 часа чем-либо покрывать. Расход: примерно 20-30 мл/м<sup>2</sup> на одно нанесение, в зависимости от всасывающей способности дерева.

**Нанесение роликом:** IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection наносится равномерным тонким слоем с помощью IRSA мохерового ролика, остатки материала снимаются через 10-30 мин. IRSA рапид– шпателем или резиновым скребком и вся поверхность полируется бежевым падом ( см. выше). Расход: примерно 50 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от всасывающей способности дерева

**Температура переработки:** Помещение/поверхность и IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection при переработке не должны быть ниже +15°C и не выше 30°C.

**Коротко технические характеристики:** Поставка: 2,5 литровые канистры для IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection/ 0,25 литровые пластиковые бутылки для отвердителя.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

## Стр.2/ Технический паспорт/ IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection

Срок хранения: при сухом и прохладном хранении миним. 12 месяцев. Беречь от холода. Расход в зависимости от способа нанесения: прим. 20 – 60 мл/ м<sup>2</sup> Температура переработки: прим. 15-30°C при относительной влажности воздуха прим. 55%. Доля отвердителя: 10%

07/2013

Устойчивость: 2 часа (IRSA 2K HP-Oil Plus High-Protection+ IRSA Härter 2K HP-Oil Plus High-Protection)

Переработка: примерно через 10-30 минут Просушивание: минимально 12 часов, протирка или нагрузка возможна после 24 часов, чем бережнее первоначальное обращение с промасленным полом, тем длительнее его долговечность.

**Рабочий инструмент:** Шпатель IRSA Rapidspachtel, валик IRSA Mohairwalze, однодисковая шлифовальная машина, пады. Использование соответствующего рабочего инструмента, гарантирует успех. Рабочий инструмент сразу после употребления протирается газетой или ветошью и основательно промывается растворителем IRSA Verdünnung B.

**Шлифовальные средства:** Ленты, ролики, диски, шлифовальные сетки, пады в различном исполнении возможно приобрести непосредственно у фирмы IRSA.

**Уход и очистка:** Уход за покрытием производится в зависимости от того, каким его желает видеть потребитель: для придания матового оттенка применяется средство IRSA Pflegeöl, для придания полуглянцевого оттенка - IRSA Natura Hartwachs, а чтобы придать поверхности больше блеска - IRSA Pflegemilch (средство добавляют в воду; после нанесения на поверхность полируют). Для удаления сильных загрязнений используют средство IRSA Grundreiniger G-88. Запрашивайте также наши комплекты по уходу и очистке. Соблюдайте пожалуйста наши инструкции по уходу и очистке обработанных маслом и воском напольных покрытий (см. [www.irsa.de/download](http://www.irsa.de/download)), а также изложенные в технической документации (техпаспорте) предписания и текст этикеток. Фирма не несёт ответственность в случае использования средств по уходу и очистке от других производителей и отклонений от инструкций. Мы рекомендуем при сильной нагрузке пола защитные коврики или войлоковую защиту под стулья. Офисные кресла необходимо использовать с соответствующими роликами согласно DIN 68131.

**Срок хранения:** Около 12 месяцев при прохладном, сухом и свободном от мороза хранении в оригинальной таре. Вскрытую тару плотно закрыть и как можно быстрее использовать.

**Внимание:** Хранить в недоступных для детей местах. Хорошо проветривать помещение во время работы и после. При попадании в глаза или на кожу тщательно смыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, почву или проточные водоёмы. Утилизировать только пустые емкости. Жидкие остатки сдаются в пунктах приема старых лакокрасочных материалов. Держать вдали от напитков, пищи и кормов. Класс опасности продукта для воды -1: слабая опасность для воды Код системы информации о содержании в продукте вредных веществ: Ö10/DD+

При запросе высыпается лист по технике безопасности. VOC-значение: < 1 г/л

Держите смоченные тряпки, подушечки и другие средства в закрытом контейнере. Масло / воск в сочетании с шлифовальной пыли, тряпки и т.д. смочить водой или держать его в герметичную ведра или утилизировать пожаробезопасны - в противном случае опасность самовозгорания.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.