



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

05/2010

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid

напівматовий однокомпонентний лак для паркету, підлог виробничих приміщень і спортивних споруд, дерев'яних підлог і дерева, що використовується для обробки інтер'єрів. Витримує навантаження від нормального до високого.

Основа:

1-К поліуретаноалкідний лак на основі природних смол, розчинених в вуглеводнях, вільних від ароматичних домішок.

Форма поставки:

Лак IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid напівматовий поставляється готовим до використання.

Область використання: для внутрішніх робіт, використовується на м'яких, твердих і екзотичних породах дерева (зробити тестове нанесення); для покриттів від нормального до високого навантаження, таких як паркет, дерев'яні підлоги, сходи, дерев'яна плитка, дерев'яні підлоги з підігрівом.

Властивості:

володіє дуже високою зносостійкістю, тривалою еластичністю – стійкий до каблуків (взуття) – продукт простий у використанні і швидко висихає – універсальний до використання – має м'які розчинники – висока стійкість до впливу побутової хімії – надає дереву ефект «підпалу» – дуже висока стійкість до впливу води.

Спосіб використання:

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid напівматовий лак використовується як в якості ґрунтівки, так і в якості кінцевого покриття. Дерев'яна поверхня, яка планується покриватися лаком, повинна бути сухою, чистою, вільною від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких інших субстанцій. До і під час виконання робіт лак IRSA Holzsigel 2010 потрібно ретельно перемішати. Якщо після покриття лаком помітна усадка у швах, потрібно прошпаклювати всю поверхню шпаклівкою IRSA Spachtel-Gel 2000 так, щоб не були видні сліди від шпаклювання. При наявності більш глибоких заглиблень, необхідно витримати інтервал в 3 години і нанести ще один шар IRSA Spachtel-Gel 2000. Після цього, як покриття добре і рівномірно висохне, нанести шар лаку IRSA Holzsigel 2010. Проміжне шліфування робити не потрібно. Розхід шпаклівки IRSA Spachtel-Gel 2000 залежить від кількості і виду усадок. Середній розхід ~40 г/м². Шпаклівку IRSA Spachtel-Gel 2000 не використовувати в якості ґрунтівки. Більш детальна інформація знаходиться в технічній документації (тех.паспорті) для IRSA Spachtel-Gel 2000. Дуже важливо робити тестові нанесення до того, як починати роботу з екзотичними породами дерева. У випадку необхідності вичистити дерев'яну поверхню розчинником IRSA Verdunnung B.

Схема нанесення /розхід:

ґрунтівка 1x IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid напівматовий наноситься валиком. Розхід ~ 130 г/м². Кінцеве покриття 1x IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid напівматовий наноситься валиком. Розхід ~ 130 г/м². Обов'язково дотримуватися рекомендацій з розходу лаку і часу висихання; щоб уникнути не якісного покриття. Шліфування виконувати між ґрунтівкою і останнім шаром покриття (шліфувальний папір зернистістю 120 - 150).

Обов'язково слідкувати за рівномірним нанесенням лаку на поверхню підлоги. Загальний розхід (ґрунтівка + покриття): мін. 260 г/м². – макс. 300 г/м².

Температура під час виконання робіт:

Температура приміщення, поверхні і лаку IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid напівматовий повинна бути не нижчою +15° С і не перевищувати +30° С.

Засіб з очищення: