



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

03/2010

IRSA Natura Hartwachs

Защитное покрытие и средство по уходу для паркетных-, дощатых-, бамбуковых и других поверхностей.

Форма поставки/основа: Комбинация отборных, высококачественных природных масел и природного воска, растворённых в углеводородах, свободных от ароматических примесей. Поставляется готовым к использованию в твёрдой или жидкой форме.

Область применения: IRSA Natura Hartwachs универсально для покрытия полов с повышенной нагрузкой, например: паркетных, дощатых, пробковых. Рекомендуется пробное нанесение. Подходит для нанесения на поверхности обработанные IRSA HP-Oil High Protection или IRSA Design Farböl.

Жидкий IRSA Natura Hartwachs используется только тогда, когда под рукой нет шлифовальной машины. Твёрдый IRSA Natura Hartwachs возможно превратить в жидкое состояние в теплой воде (+30°C) или машинным способом. Но однажды засохший IRSA Natura Hartwachs больше невозможно расплавить.

Преимущества: Пастообразная или жидкая смесь, антистатическое, предотвращает эффект скольжения, грязезащитное, ухаживает, предохраняет, сохраняет красивый, светлый тон древесины, лёгкая переработка, бесцветное высыхание, приятный запах, водостойчиво, используется как защитное покрытие, а также средство по дальнейшей очистке и уходу.

Переработка: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от пыли, масла, воска и жира. Загрязнения удаляются с помощью IRSA Grundreiniger G88. Основательно очищенная поверхность сушится 8 часов. Избегать или немедленно удалять водные лужи на полах покрытых только IRSA Natura Hartwachs. Рекомендуется пробное нанесение IRSA Natura Hartwachs. Полы, обработанные маслом, сушатся 3 дня (при +20 °C, 55% относительной влажности воздуха) и покрываются IRSA Natura Hartwachs.

Рекомендуемая схема нанесения: 1 слой IRSA Natura Hartwachs тонко наносится в ручную или машинным способом, расход в один слой 30 г/м². Через 1-3 часа сушки, в зависимости от образования матовой поверхности, немедленно полируется белым падом до полного исчезновения остатков нанесённого средства, при необходимости наносится 2 слой по вышеописанной схеме. Проявляющиеся после полирования матовые пятна, удаляются дополнительной сушкой с последующим полированием.

Условия высыхания: Время высыхания после каждого нанесения слоя 1-3 часа. Осторожно ходить по полу можно через 2 дня после нанесения завершающего слоя, полную нагрузку можно давать через 6 дней (разрешается установка мебели). Приведённые условия высыхания действительны при соблюдении технических условий производства паркетных работ (+20°C, относительная влажность воздуха 55%). Повышенная влажность и низкая температура увеличивают время высыхания. Рекомендуется следить за циркуляцией воздуха в помещении.

Рекомендуемый инструмент: IRSA предлагает профессиональный инструмент для нанесения: IRSA Щётка, Безволокнистая тряпка, IRSA Плоскошлифовальная однодисковая машина, Пады. Внимание, качественный результат возможен только при использовании профессионального инструмента. Инструмент после работы хорошо очистить и тщательно промыть IRSA Разбавителем Б.

Обработка поверхностей, покрытых IRSA Natura Hartwachs: Если видны матовые или изношенные части, можно нанести IRSA Natura Hartwachs повторно и после сушки (~2 часа) сразу отполировать. IRSA Natura Hartwachs можно использовать и после, обработки поверхности с IRSA Seifenreiniger или IRSA Pflegemilch. Если на поверхности видны полосы, их следует вручную удалить с помощью тряпки или шлифовальной машины.

Последующее пропитывание: В любое время возможно пропитывание с IRSA Natura Hartöl, IRSA Hartöl Rapid, IRSA Natura Öl wachs, или IRSA HP-Oil High Protection. Загрязнённую поверхность основательно очищают при помощи IRSA Grundreiniger G88.

Последующее покрытие воском: IRSA Natura Hartwachs можно наносить и в случае необходимости (протёртые области) или после основательной чистки. Затем сразу же полировать. Внимание: слои должны быть тонкими.

Уход и очистка: Рекомендуются к использованию IRSA Pflegeöl (для матовых поверхностей), IRSA Natura Hartwachs (для полуматовых поверхностей). Очистку производить IRSA Seifenreiniger. Использование средств по очистке возможно через 14 дней после высыхания завершающего слоя.

Разбавитель/Очиститель: IRSA Разбавитель Б.

Климатические условия переработки: Температура основания и воздуха в помещении не менее +15°C и не более +25°C.

Меры предосторожности: Хранить в местах недоступных для детей. Во время и после переработки проветривать помещение. Не допускать попадания отходов в канализацию, почву и грунтовые воды. Утилизировать только пустые ёмкости. Пропитанные маслом и воском пады, тряпки и вспомогательные средства хранить в плотно закрывающихся металлических вёдрах: опасность **самовозгорания!** Выполнять предписания по обращению с горючими веществами.

Условия складирования и транспортировки:

В нераспакованных и плотно закрытых ёмкостях срок хранения многие годы.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.