



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

03/2010

IRSA Natura Hartwachs

Захисне покриття і засіб за доглядом для паркетних-, дощатих-, бамбукових та інших поверхонь. Форма поставки/основа: Комбінація відбірних, високоякісних природних олій і природного воску, розчинених у вуглеводнях, вільних від ароматичних домішок. Поставляється готовим для використання в твердій або рідкій формі.

Область використання:

IRSA Natura Hartwachs універсальний для покриття підлог з підвищеним навантаженням, наприклад: паркет, дошка, корок. Рекомендується тестове нанесення. Підходить для нанесення на поверхні оброблені IRSA HP-Oil High Protection або IRSA Design Farbol. Рідкий IRSA Natura Hartwachs використовується лише тоді, коли під рукою немає шліфувальної машини. Твердий IRSA Natura Hartwachs можливо перетворити в рідкий стан у теплій воді (+30°C) або машинним способом. Але коли віск IRSA Natura Hartwachs засох, то його більше не можливо розтопити.

Переваги:

Пастоподібна або рідка суміш; антистатична; запобігає ефекту ковзання; захищає від бруду; доглядає, запобігає і зберігає красивий, світлий тон деревини; легка в користуванні; приємна на запах; водостійка; використовується як захисне покриття, а також як засіб за подальшим очищенням і доглядом.

Переробка: Оброблена поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу, олії, воску і жиру. Забруднення видаляється за допомогою IRSA Grundreiniger G88. Ретельно вичищена поверхня сушиться 8 годин. Запобігати або негайно видаляти водяні калюжі на підлогах покритих недавно IRSA Natura Hartwachs. Рекомендується тестове нанесення IRSA Natura Hartwachs. Підлоги, оброблені олією, сушаться 3 дні (при +20°C, 55% відносної вологості повітря) і покриваються IRSA Natura Hartwachs.

Рекомендована схема нанесення:

1 шар IRSA Natura Hartwachs тонко наноситься вручну або машинним способом, розхід в один шар 30 г/м². Через 1-3 години сушки, в залежності від утворення матової поверхні, негайно полірується білим падом до цілковитого зникнення залишків нанесеного засобу, за потреби можна нанести 2 шар, згідно вище вказаної схеми. Якщо після полірування з'являються матові плями, то слід видаляти додатковою сушкою з наступним поліруванням.

Умови висихання:

Час висихання після кожного нанесення шару 1-3 години. Обережно ходити по підлозі можна через 2 дні після нанесення кінцевого шару, повне навантаження можна давати через 6 днів (дозволяється встановлювати меблі). Такі умови висихання дійсні при дотриманні технічних умов виконання паркетних робіт (+20°C, відносна вологість повітря 55%). Підвищена вологість і низька температура збільшує час висихання. Рекомендується слідувати за циркуляцією повітря в приміщенні.

Рекомендований інструмент:

IRSA пропонує професійний інструмент для нанесення: IRSA щітка, ганчірка без волокна, IRSA плоскошліфувальна однодискова машина, пади. Увага, якісний результат можливий лише при використанні професійного інструменту. Інструмент після роботи добре почистити і ретельно помити IRSA Verdunnung B. Обробка поверхні, покритої IRSA Natura Hartwachs: Якщо видно матові або зношені ділянки, можна нанести IRSA Natura Hartwachs повторно і після сушки (~2 години) відразу відполірувати. IRSA Natura Hartwachs можна використовувати і після обробки поверхні з IRSA Seifenreiniger або IRSA Pflegemilch. Якщо на поверхні видно смуги, їх слід вручну видалити за допомогою ганчірки або шліфувальної машини.

Подальше використання пропитки:

В будь-який час можливо використовувати IRSA Natura Hartol, IRSA Hartol Rapid, IRSA Natura Olwachs або IRSA HP-Oil High Protection. Забруднену поверхню ретельно чистять за допомогою IRSA Grundreiniger G88. Наступне покриття воском: IRSA Natura Hartwachs можна наносити і у випадку необхідності (протерті місця) або після ретельної чистки. Потім відразу слід полірувати. Увага: шари повинні бути тонкими. Догляд і очистка: Рекомендується для використання IRSA Pflegeol (для матових поверхонь), IRSA Natura Hartwachs (для напівматових поверхонь). Очистку виконувати IRSA Seifenreiniger. Використання засобів з очищення можливе через 14 днів після висихання останнього шару.

Розчинник:

IRSA Verdunnung B.

Кліматичні умови переробки: Температура поверхні і повітря в приміщенні повинна бути не меншою +15°C і не більшою +25°C.

Запобіжні заходи: Зберігати в місцях не доступних для дітей. Під час і після переробки провітрити приміщення. Не допускати попадання відходів в каналізацію, ґрунт і ґрунтові води. Утилізувати тільки пусту тару. Просочені олією і воском пади, ганчірки і допоміжні засоби слід зберігати в металічних відрах, які щільно закриваються кришкою.

НЕБЕЗПЕКА ЗАМОЗАПАЛЮВАННЯ! Виконувати прописи з поводження палаючими речовинами.

Умови зберігання:

В не розпакованій і щільно закритій тарі термін зберігання багато років.