



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

12.2010

IRSA PLATINUM 3001 НАПІВМАТОВИЙ 1К ПАРКЕТНИЙ ВОДНИЙ ЛАК

Для покриття паркетних, дерев'яних підлог та сходів, які піддаються нормальному навантаженню.

Основа/форма поставки:

Готовий до використання напівматовий 1-компонентний паркетний лак на водній основі, виготовлений з урахуванням екологічних вимог.

Область використання:

Паркетний лак на водній основі IRSA Platinum 3001 може бути використаний для покриття паркетних і дерев'яних підлог, сходів, а також дерев'яних покриттів інтер'єру, які піддаються нормальному навантаженню. Для поверхонь з екзотичних порід деревини, лак можна використовувати лише на породах з низьким вмістом олії (зробити тестове нанесення). Паркетний лак IRSA Platinum 3001 є чудовим засобом для покриття, в тому числі і в якості ґрунтівки, особливо світлих порід дерева (таких, як клен), котрі довгий час повинні залишатися світлими. Для надання дереву більш інтенсивного відтінку, яке буде підкреслювати природній колір дерева (ефект «підпалу» деревини), особливо дубу, попередньо покрити поверхню дерева тонким шаром ґрунтівки IRSA Platinum Rollgrund Plus+.

Властивості:

додає дереву красивий світлий відтінок – висока зносостійкість – надзвичайно швидке висихання – кінцеве затвердіння настає через 3 дні (при температурі +20° C і 55 % відносної вологості повітря), це означає, що поверхня вже може піддаватися повному навантаженню – дуже простий у використанні – дуже добре піддається шліфуванню – висока стійкість до впливу побутової хімії – має слабкий запах – зменшує вірогідність приклеювання окремих планок паркету бокових країв – дуже добре заповнює пори.

Спосіб використання:

Перед початком виконання робіт IRSA Platinum 3001 добре збовтати. Лак може бути використаний, як в якості ґрунтівки, так і в якості кінцевого покриття. Перед покриттям, дерев'яну поверхню слід почистити, звільнити від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких інших субстанцій. Рекомендуємо шліфувати дерево (кінцеве шліфування) шліфувальним папером або шліфувальною решіткою зернистістю 100-120. Під час робіт з породами деревини, які добре поглинають рідини (бук, клен, ясень), не потрібно використовувати шпатель.

Схема нанесення/розхід:

ґрунтівка: Для отримання ефекту «підпалу» деревини (наприклад, на дубі) використовують ґрунтівку IRSA Platinum Rollgrund (Plus)+.

а) Нанести шпателем хрест на хрест 2 шари паркетного лаку на водній основі IRSA Platinum 3001 або шпаклівку IRSA Platinum Spachtelgel (приблизно 50 г/м².) або

б) Нанести валиком або щіткою один шар паркетного лаку на водній основі IRSA Platinum 3001 або ґрунтівку IRSA Platinum Rollgrund Plus+, мінімум 100 г/м², в залежності від поглинаючої можливості дерева.

Кінцеве покриття:

Нанести валиком або щіткою 2-3 шари лаку IRSA Platinum 3001 приблизно ~ 130 г/м² на один шар. Паркетний лак на водній основі IRSA Platinum 3001 може бути також нанесений і методом розпилювання. Якщо у Вас виникнуть питання, можете звертатися до нас за індивідуальною консультацією. Після нанесення ґрунтівки не потрібно робити проміжне шліфування. Проміжне шліфування (абразив/шліфувальна решітка зернистістю 120) виконується тільки перед нанесенням останнього шару.

До відомо:

Інтервал перед нанесенням наступного шару лаку не повинен перевищувати 12 годин. При більш довгих інтервалах, спочатку виконати легке шліфування поверхні, а потім нанести наступний шар (матування слід виконувати абразивом зернистістю 120). Загальний розхід (ґрунтівка + кінцеве покриття): мінімально 360 г/м².

Час висихання:

Після нанесення першого шару шпателем – ~ 10 хв., другого шару – ~ 30 хв. Якщо наносити ґрунтівку щіткою або валиком – ~ 2 години. Кожний шар кінцевого покриття повинен сохнути 2-4 години, але не більше 12 годин. В іншому випадку, виконати легке шліфування (матування) поверхні. Обережно ходити, по не що давно покритій лаком підлозі, можна через 4 години. Піддівати легкому навантаженню покриття можна через 1 день, повне навантаження (накривати килими і заносити меблі) підлоги можна робити приблизно через 3 дні. Чим більш дбайливим буде відношення до нещодавно покритій лаком підлозі в перші дні, тим довше буде слугувати покриття.

Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду, є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов'язку перевірити продукт на його придатність для виробництва запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

10.2010

Вказаний час висихання розрахований за нормальних умов (біля +20° C і 55 % відносної вологості повітря). Слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалось, уникати протягів. Висока вологість повітря і низькі температури уповільнюють процес висихання. В подібних випадках потрібно забезпечити достатнє надходження повітря в приміщення або добру циркуляцію повітря.

Робочий інструмент:

Для робіт з лаками на водній основі серії IRSA Platinum, компанія IRSA пропонує оптимально підібраний інструмент: шпатель з нержавіючого матеріалу IRSA Rapidspachtel, валик IRSA Aqua Roller, щітку IRSA Streichbürste.

До відома:

Бездоганна якість робіт може бути досягнута лише тоді, коли працювати з оптимально підібраним інструментом. Після завершення робіт, спочатку почистити інструмент газетним папером, після чого ретельно помити к воді.

Абразивний матеріал:

(шліфувальні стрічки, рулони, диски, листи), шліфувальні решітки і пади в різному виконанні можна придбати у компанії IRSA. Температура під час проведення робіт: Температура приміщення, поверхні і лаку IRSA Platinum 3001 повинна бути не нижчою +15° C і не перевищувати +30° C.

Догляд/очистка:

Для догляду за глянцевиими і напівматовими поверхнями рекомендуємо використовувати засіб IRSA Aqua Star. Для надання поверхні не надто інтенсивного блиску, рекомендується використовувати засіб IRSA Aqua Star R9. Починати догляд слід не швидше ніж через 3-5 днів після нанесення кінцевого покриття. Для видалення сильних забруднень і для базової очистки використовувати засіб IRSA Grundreiniger G88. Зробивши запит, Ви можете отримати наші комплекти за доглядом.

До відома:

При використанні продуктів інших компаній або неправильному виконанні робіт, відповідальність за якість виконаних робіт, компанія IRSA не несе. Місця з великим навантаженням на поверхню підлоги, наприклад при вході, рекомендуємо стелити килимки, а ніжки стільців поклеїти матеріалом з волоку. Ролики фірмових стільців повинні відповідати стандартам DIN 68131. Прохання враховувати наші рекомендації (можна отримати, зробивши запит) з догляду за покриттям підлоги, а також виконувати роботи згідно технічної документації (тех. паспорт).

Виконання ремонтних робіт:

Заново покривати паркетним лаком на водній основі IRSA Platinum 3001 покриті раніше лаком поверхні можна, якщо спочатку почистити поверхню засобом IRSA Grundreiniger G88 і пошліфувати (проматувати) поверхню (зернистість абразиву 100). Паркет, протертий місцями до деревини, необхідно відшліфувати до деревини, а паркет фабричного виробництва (паркетна дошка) відшліфувати повністю. Перед шліфуванням паркету фабричного виробництва (паркетна дошка) необхідно перевірити стан корисного шару (для контролю адгезії зробити тестове нанесення). Рекомендуємо звертатися за особистою консультацією. Різні рекомендації: див. розділ

Схема нанесення/розхід

До відома:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт слідкувати за тим, щоб приміщення було добре провітреним. Не вдихати пари, які виникають під час розпилення. Працювати в масці. Якщо рідина попадає в очі або на шкіру, потрібно ретельно помити ці місця водою. Не допускати попадання в каналізацію, водоймища або ґрунт. Утилізувати тільки пусту тару. Рідкі залишки здати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих речовин: Giscode W3+.

Умови зберігання:

Зберігати і транспортувати при температурі не нижче +6° C і не більше +30° C, при інших температурних режимах можливе транспортування в гранично короткий час. Термін зберігання у невідкритій оригінальній упаковці – 1 рік. Відкрити тару слід щільно закрити і якомога швидше використати.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

10.2010

Оберігати від холоду!

Маркування згідно VOC-ID, приписана з 2007 р.

VOC-ID.: 2004/42/2 A (i) 140; 140 г/л < 87 г/л

пояснення:

2004/42 – рік прийняття і No положення, прийнятого ЄС

/2 – додток 2

A – частина A

() – під категорія продукту

---, --- г/л – максимально припустима концентрація 1 або 2 ступені

< --- г/л – фактичний вміст речовин згідно VOC